MURAKAMI

Instrucciones para Mezclar Diazo:

Mezcla en un recipiente separado **(Recomendado)**

1. Vierte la mitad del volumen de agua requerido en un recipiente (baldes de plástico, vasos, etc. / confirma los volúmenes abajo).
2. Coloca la bolsa en posición vertical y golpéala o agítala suavemente para reunir el diazo en la parte inferior.
3. Rasga o corta la parte superior de la bolsa (es más fácil cortar).
4. Abre el paquete con cuidado para evitar que el diazo se escape.
5. Vacía suavemente el diazo del paquete en el recipiente.
6. Mezcla / agita hasta que el diazo se disuelva completamente.
7. Vierte el diazo en la emulsión.
8. Vierte la mitad restante del agua en el recipiente para enjuagar cualquier residuo de diazo y agrégalo a la emulsión.
9. Mezcla / agita la emulsión hasta que el diazo esté completamente disperso (el color debe ser uniforme).
10. Deja que la emulsión se desgasifique o filtra con malla (300 o superior) para usarla inmediatamente.

- ***La limitación del tamaño del recipiente puede requerir que el usuario repita los pasos.***
  Si el recipiente se limpia, cualquier agua adicional requerida puede agregarse directamente a la emulsión.

Mezcla en el empaque de aluminio:

1. Coloca la bolsa en posición vertical y golpéala o agítala suavemente para reunir el diazo en la parte inferior.
2. Rasga o corta la parte superior de la bolsa (es más fácil cortar).
3. Abre el paquete con cuidado para evitar que el diazo se escape.
4. Vierte la mitad del volumen de agua requerido en el paquete (confirma los volúmenes abajo).
5. Dobla el borde superior de la bolsa dos veces para sellarla.
6. Sostén la bolsa cerrada firmemente y agita suavemente la solución con un movimiento de lado a lado hasta que se disuelva completamente.
7. Vierte la solución mezclada / diazo en la emulsión.
8. Vierte la mitad restante del agua en la bolsa para enjuagar cualquier residuo de diazo. Repite los pasos 5–7.
9. Mezcla / agita la emulsión hasta que la solución mezclada / diazo esté completamente dispersa (el color debe ser uniforme).
10. Deja que la emulsión se desgasifique o filtra con malla (300 o superior) para usarla inmediatamente.

- ***El tamaño del empaque de aluminio puede requerir que el usuario repita los pasos.***
  Si el paquete se limpia, cualquier agua adicional requerida puede agregarse directamente a la emulsion

Volumen / Peso de Agua – Mínimo / Máximo

SBQ
25 ml a 112 ml por tamaño de cuarto
100 ml a 224 ml por tamaño de galón

Diazo / Dualcure
100 ml a 112 por tamaño de cuarto
224 ml a 400 ml por tamaño de galón

Nota: El volumen de agua es una recomendación y puede modificarse según las preferencias del usuario.
Para mayor consistencia, utiliza el mismo volumen de agua cada vez.